

POLI-HRM TİNER

TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN TANIMI

Boyaların inceltilmesin de kullanılan bir tinerdir.

ÖZELLİKLERİ

- Bileşimi sentetik oto boyasının düşük sıcaklıkta (80°C) fırınlanmasına imkan verir

KULLANIM

Rapid Boya, Hammerton Boya, Sentetik Sanayi Boyaları, Polimetal Pas önleyici Boyalar ve Polisan Trafik Yol Çizgi Boyalarının inceltilmesinde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | | Standart |
|---------------------------|---------------|-------------|
| Renk | Şeffaf Berrak | - |
| Yoğunluk (g / ml, 20 ° C) | 0.86 - 0.87 | ASTM D1475 |
| VOC (teorik, g/L) | | ASTM D 3960 |

TS SINIFLANDIRMASI

Poz No

DEPOLAMA ve AMBALAJ BİLGİLERİ

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Ambalajlama Bilgileri | 0,375L 0.9L 12kg |
| Depolama Koşulları | Serin yerde depolayınız |
| Raf Ömrü | 1 yıl |

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

SORUMLULUK BEYANI

Bu teknik bültende verilen bilgiler ve öneriler “Polisan Kansai Boya” Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. “Polisan Kansai Boya” gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, Teknik bilgi formunda tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorunlardan dolayı “Polisan Kansai Boya” dan yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne ait kullanım prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar ,depolama, taşıma, yangın ve ilk yardım vs. gibi güvenlik bilgileri için “GÜVENLİK BİLGİ FORMU ” temin ederek, kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları bilinmediğinden bu belge Garanti belgesi değildir. Sorumluluk kabul edilmez.

Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.