

ENDÜSTRİYEL ANTİPAS

TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN TANIMI

Alkid bağlayıcı esaslı, korozyon önleyici antikorozif astardır. Rapid ve Selülozik boyaların altına uygulanır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Hızlı kurur.
- Korozyondan korur.
- Metal yüzeylere iyi yapışır.

KULLANIM ALANLARI

- Her türlü makine aksamı
- Tarım, ev ve bahçe aletleri
- Varil, vana, çelik dolap ve masa
- Traktör, römork, ekovat, transformatör, oto radyatör aksamaları gibi yüzeylerde.

TEKNİK ÖZELLİKLER

		Standart
Reçine Tipi	Alkid reçine	-
Renk	Renk kataloğuna bakınız.	-
Parlaklık	Mat	-
Katı Madde (% ağırlıkça)	72 ± 2	ASTM D-1353
Katı Madde (% hacimce)	53 ± 2	ASTM D-6093
Yoğunluk (g/ml)	1.50	ASTM D-1475

**Belirtilen katı madde, viskozite ve yoğunluk değerleri renge bağlı olarak değişiklik gösterebilir.*

Kuruma Süreleri

Toz tutmama kuruması	15	dk
Dokunma kuruması	2-3	saat
Tam kuruma	15	saat
Kimyasal kuruma	7	gün

**Belirtilen kuruma süreleri; 23 °C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında geçerlidir.*

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulamadan önce yüzeyi toz, pas, yağ gibi kirlere arındırınız.

Metal Yüzey

Metal yüzeyler en az Sa2 1/2 derecesinde kumlanmalı 6 saat içerisinde astarlanmalıdır.

Boyalı Yüzey

Uygulanacak yüzeyin eski boya kalıntıları, beton, sıva artıkları vb kirlere telle ovma gibi mekanik yollarla temizlenmelidir. Tuz vb suda çözünen maddeler, suyla yıkama, buhar verme veya kimyasal arıtma yöntemleriyle giderilmelidir. Yağ kalıntıları, alkali veya solvent yıkaması ile, demir yüzeylerdeki pas ise tel fırça, zımpara veya kumlama yöntemiyle temizlenmelidir.

ENDÜSTRİYEL ANTİPAS

TEKNİK BİLGİ FORMU

UYGULAMA

Uygulama Sıcaklığı : min +5 °C / max + 35 °C

Önerilen Film Kalınlığı

Yaş Film Kalınlığı (mikron) : 95-115

Kuru Film Kalınlığı (mikron) : 50-60

Sarfiyat (m²/L) : 6-7

Sarfiyat (m²/kg) : 4-5

**Pratikte kaplama alanı parçanın şekli, yüzey bozukluğu, uygulama yöntem ve uygulama koşulları, uygulama sırasındaki kayıplar gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir.*

Çiğlenme noktası civarında uygulama yapılmamalıdır. Uygun kuruma için uygulamanın yapıldığı alan iyi havalandırılmalıdır. Yüzeydeki nem içeriği %4'ü geçmemelidir.

Karışım Oranları

	Hacimce	Ağırlıkça
ENDÜSTRİYEL ANTİPAS POLİ-HRM TİNER	%30-35	%15-20

Uygulama Ekipmanları

Fırça
Rulo
Havalı (Airmix) Sprey

Airles Sprey

DEPOLAMA ve AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri	18 kg, 25 kg
Depolama Koşulları	Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 10-30°C arasında depolayınız. Kullanılmadığında ambalajının ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.
Raf Ömrü	1 yıl

ENDÜSTRİYEL ANTİPAS

TEKNİK BİLGİ FORMU

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

SORUMLULUK BEYANI

Bu teknik bültende verilen bilgiler ve öneriler “Polisan Kansai Boya” Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. “Polisan Kansai Boya” gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, Teknik bilgi formunda tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorunlardan dolayı “Polisan Kansai Boya” dan yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne ait kullanım prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar ,depolama, taşıma, yangın ve ilk yardım vs. gibi güvenlik bilgileri için “GÜVENLİK BİLGİ FORMU ” temin ederek, kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları bilinmediğinden bu belge Garanti belgesi değildir. Sorumluluk kabul edilmez.

Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.